



**HARDY
METALÚRGICA**

a competence powered company
of Gruppo OMCD

Rua Serra do Mar, 179 - 07223-010
Guarulhos/SP - BRAZIL
CNPJ: 08.359.343/0001-59
I.E.: 336.787.420.114
Tel. (+55) 11 2413 3578
Fax (+55) 11 2413 3577

Laboratorio Chimico-Fisico

Grado G40

COMPOSIZIONE CHIMICA PERCENTUALE

Carburo di Tungsteno	80,00
Legante [Co+Ni]	20,00
Altro	0,0

PROPRIETA' FISICO-METALLURGICHE

Granulometria Media WC

Porosità

Densità

Durezza Rockwell

Durezza Vickers

Carico di Rottura Trasversale

Forza Coercitiva

UNITA'

µm

ISO 4505

g/cm³

Scala "A"

Scala "HV10"

MPa

Oersted

VALORI NOMINALI

2,5

A02B00C00


13,55

86,0

970

>2800

95



Microstruttura